

H 94308

**Gummigranulatbahn 8 mm GGB 8**

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Dolžina		m	8 (± 1%)
Premer		mm	1250 (± 2%)
Debelina		mm	8 (± 10%)
Teža na zvitek		kg	60 (± 7%)
Požarna reakcija	EN 13501-1	Razred	E
Prelomna sila	EN ISO 1798	N/mm <sup>2</sup>	0,42 (± 10%)
Raztezek pri pretrganju	EN ISO 1798	%	46 (± 10%)
	EN ISO 844	kPa	ca. 200
Odpornost na statično obremenitev (met. B)	EN 12730	kg	45
Odpornost na dinamično obremenitev Meth A	EN 12691	mm	mind. 2250
Temperaturna stabilnost		°C	-30 / +80
Kemijsko obnašanje			bedingt gegen Säuren und Laugen beständig
Ekološke lastnosti			verrottungsbeständig und wasserträglich

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 °C).

**Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.**